



مرکز تحقیقات راه، مکن و شهرسازی

شماره لارش: ۱/۱۵۲-CT-TR

صفحه: ۴ از ۶

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام مشتری: شرکت دیوار پوشش سیمان پارت

شناسنامه آزمون

شماره ثبت دبیرخانه: ۲۰۱۵۲	نام متقاضی: شرکت دیوار پوشش سیمان پارت
تاریخ ثبت: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰	
آدرس و تلفن متقاضی:	
استان گلستان، گرگان، خیابان ولی عصر، نبش عدالت ۴۷، ساختمان ۵۰۱ طبقه اول، تلفن ۰۱۷-۳۲۳۴۷۱۱۶	
آزمون/آزمون‌های درخواستی:	
- بررسی فنی ورقه‌های صاف سیمان الیافی Aqua Board و ECO Board	
استانداردها و روش آزمون/آزمون‌ها:	
- EN 12467 و ۷۵۱۵ ملی ایران	
تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳	کد نمونه: Aqua Board و ECO Board
مشخصات نمونه:	
- ورقه‌های صاف سیمان الیافی Aqua Board و ECO Board	
روش نمونه‌برداری:	
■ نمونه‌برداری توسط مرکز	
نمونه ارسالی	
تاریخ شروع آزمون/آزمون‌های مورد درخواست	
- شرایط محیطی آزمون/آزمون‌های مورد درخواست	
- مطابق الزامات استاندارد	
تاریخ شروع آزمون/آزمون‌ها:	
- ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	

- کلیه نتایج ارائه شده در این گزارش مربوط به آزمونهای ارائه شده از طرف متقاضی بوده و به معنای تأیید و گواهی محصول یا خط تولید کارخانه خاصی نیست.
- هرگونه تکثیر این گزارش با هدف ارائه به افراد مختلف باید به طور کامل (در ۵ صفحه، شامل یک برگ جلد و یک برگ شناسنامه) صورت گیرد و تکثیر تنها برخی صفحات یا پخش‌های آن به این منظور بدون اخذ مجوز کمی مرکز مجاز نیست.
- در راستای پهلوی عملکرد آزمایشگاه‌های مرکز در ارائه خدمات آزمایشگاهی خواهشمند است به سایت اینترنتی مرکز به آدرس www.bhrc.ac.ir مراجعه نموده و در قیمت نظر سنجی فرم شماره BHRC-F40702-00 فرمایید.

گرفته شده از: مرکز تحقیقات راه، مکن و شهرسازی



3 - 00 - 2264

نتایج آزمایش‌هایی موردن روی نمونه ارسالی
آنچه در این گزارش می‌باشد در تمام مصطلحات فاقد اعتبار است

صفحه الکترونیک: www.bhrc.ac.ir

کد نمایه: BHRC-F51001-00



۱- روش آزمون

بررسی فنی و کیفی و تعیین مشخصات محصول ورقهای صاف سیمان الیافی ECO Board و Aqua Board، ارسالی از شرکت دیوار پوشش سیمان پارت، بر اساس الزامات استاندارد 12467 EN و استاندارد ۷۵۱۵ ملی ایران با عنوان "ورقهای صاف سیمان الیافی سویچگاهی و روش آزمون" صورت گرفته است. بر اساس این استانداردها آزمایش‌های تعیین خواص فیزیکی، مکانیکی و دام شامل تعیین چگالی ظاهری، مقاومت خمی (مدول گسیختگی)، بخ زدن و آب شدن متواالی، آب گرم، تر و خشک شدن، نفوذپذیری آب و گرمابارش بر روی نمونه‌ها انجام شده است.

۱-۱- تعیین چگالی ظاهری


آزمون تعیین چکالی ظاهری، بر روی آزمونهای بریده شده از ورقه‌های صاف سیمان یاپی انجام شد. مقدار محاز چکالی ظاهری برای ورقه‌ها نتایج او مقادیر اعلام شده توسط تولید کننده کمتر باشد.

۱-۳-آ؛ مون، مقاومت خمسمی (مدول گسیختگی)

۱-۱ ازموں مسوکت سنسنی (سوسنی) درج گردید که در جدول ۱ ارائه شده است. این ردهبندی ورقه‌های صاف سیمان الایافی، براساس حداقل مذول گسیختگی بر طبق استاندارد 12467 EN در جدول ۱ ارائه شده است. این موقوفات در ۴ دسته کاربردی ذیل ردهبندی می‌گردند.

- دسته A: ورقه‌های مورد استفاده در معرض رطوبت زیاد، حرارت و یخیندان شدید
 - دسته B: ورقه‌هایی که گاهی در معرض رطوبت، حرارت و یخیندان هستند
 - دسته C: ورقه‌های مورد استفاده در کاربردهای داخلی (ممکن است در معرض نمایشند)

- دسته D: ورقهای مورد استفاده در سطح زیرکار
رده مقاومتی ورقهای صاف سیمان الیافی برای کاربرد در شرایط محیطی دسته A و B، از میانگین آزمون مقاومت خمی در دو راستای
و عرض ورقهای در شرایط مرطوب تعیین می‌شود.



ادرس: بزرگراه شیخ فضل الله نوری، جنب فاز ۲ شهرک فرهنگیان، خیابان نارگل، خیابان مروی، خیابان حکمت، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، کد پستی: ۱۴۶۳۹۱۷۱۵۱، صندوق پستی ۸۸۲۸۸۹۵۱

www.bhrc.ac.ir : سایت ایجاد

3-00--2264

این گزارش بدون مهر در تمام صفحات فاقد اعتبار است

BHRC-EST001-00



جدول ۱ - ردیفهای ورقه‌های صاف سیمان الیافی براساس حداقل مقاومت خمی (مدول گسیختگی)

حداقل مدول گسیختگی در شرایط مرطوب (مگاباسکال)		حداقل مدول گسیختگی در سطح رویی آزمونه (دسته A و B)	
D و C دسته	ردیفها	B دسته	A دسته
۴	۱	۴	۱
۷	۲	۷	۲
۱۰	۳	۱۳	۳
۱۶	۴	۱۸	۴
۲۲	۵	۲۴	۵

۱-۳- آزمون نفوذپذیری آب

این آزمون بر اساس روش استاندارد 12467 EN (تجاری خواص در سطح رویی آزمونه) انجام می‌گردد و در پایان آزمون باید، هیچگونه قطراهای از زیر صفحات چکیده شود.

۱-۴- آزمون بخ زدن - آب شدن

برای ورقه‌های صاف سیمان الیافی دسته A، آزمون بخ زدن - آب شدن با تعیین مقاومت خمی آزمونه‌ها پس از ۱۰۰ چرخه بخ زدن و آبشدن دسته A استاندارد 12467 (EN) انجام شد و نسبت مقاومت خمی آزمونه‌ها پس از چرخه‌های بخ زدن - آب شدن به قبیل از آن (R_{L1}) نسبت آندازه گیری مقدار R_{L1} بالاتر از 75% نمونه‌ها پس از ۱۰۰ چرخه بخ زدن و آب شدن، نشان‌دهنده آن است که این نمونه‌ها الزاماً دسته آندازه گیری گردید. مقدار R_{L1} بالاتر از 75% نمونه‌ها پس از ۱۰۰ چرخه بخ زدن و آب شدن، نشان‌دهنده آن است که این نمونه‌ها الزاماً دسته A (ورقه‌های مورد استفاده در معرض رطوبت زیاد، حرارت و یخ‌بندان شدید) را برآورده می‌کنند.

۱-۵- آزمون آب گرم

برای ورقه‌های صاف سیمان الیافی دسته A، مقاومت خمی آزمونه‌ها پس از غوطه‌ورسانی آزمونه‌ها در آب گرم طی 5~h روز در دمای 60°C سلسیوس آندازه گیری گردید و نسبت مقاومت خمی آزمونه‌ها پس از قرارگیری در آب گرم به قبیل از آن (R_{L2}) محاسبه شد. مقدار R_{L2} بالاتر از 75% نمونه‌ها پس از 5~h روز غوطه‌ورسانی در آب گرم، نشان‌دهنده آن است که این نمونه‌ها، ویژگی‌های کلاس A استاندارد (مقادیر مجاز $R_{L2} > 75\%$) دارند. جهت گرفتن نتایج این آزمون می‌توانند معرفی طبقت زیاد، حرارت و یخ‌بندان شدید را برآورده می‌نمایند.

3 - 0 0 -- 2 2 6 4

نتایج آزمایش‌های موردی روی نمونه ۱۴۰۱

ادرس: بزرگراه شیخ فضل الله نوری، چنب فاز ۲ شهرک فرهنگیان، خیابان نارگل، خیابان مروی، خیابان حکمت، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، کد پستی: ۱۴۶۳۹۱۷۱۵۱، ۱۴۶۳۹۱۷۱۵۱، منطقه پستی ۸۸۲۵۵۹۴۲-۶، تلفن: ۰۳۱۴۵-۱۶۹۶، دورنگار: ۸۸۲۵۵۹۴۲-۶، دورنگار: ۸۸۲۵۵۹۴۱

صفحه الکترونیک: www.bhrc.ac.ir

این گزارش بدون مهر در تمام صفحات فاقد اعتبار است



۱-۶- آزمون تر و خشکشدن
 برای ورقه‌های صاف سیمان الیافی دسته A، نسبت مقاومت خمی آزمونهای پس از گذراندن ۵۰ سیکل تر و خشک شدن (هر سیکل به مدت ۶ ساعت در دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد و پس از آن در آب با دمای محیط) به مقاومت خمی نمونه‌ها پیش از انجام آزمون (R_L) تعیین می‌گردد. مقادیر مجاز R_L برای این آزمون مقابله‌بالاتر از ۷۵٪ می‌باشد.

۱-۷- آزمون گرمابارش

در این آزمون، ورقه‌های صاف سیمان الیافی دسته A تحت اثر ۵۰ سیکل گرمابارش قرار می‌گیرند. بعد از گذراندن ۵۰ سیکل گرمابارش، نباید هیچگونه ترک خوردگی، خرابی، تغییر شکل و غیره بر روی آزمونهای دیده شود.

۲- نتایج نهایی

نتایج آزمون‌های تعیین چگالی ظاهری، مقاومت خمی (مدول گسیختگی)، مقاومت در برابر تر و خشکشدن متواالی، مقاومت در برابر بخ زدن و آب شدن متواالی، مقاومت در برابر آب گرم، نفوذپذیری آب و گرمابارش، بر روی آزمونهای ECO Board و Aqua Board ارسالی از شرکت دیوار پوشش سیمان پارت در جدول ۲ ارائه گردیده است.

جدول ۲- نتایج آزمون‌ها

نوع ورق		آزمون
Aqua Board	ECO Board	چگالی (Kg/m³)
۱۴۰.۹	۱۴۰.۱	مدول گسیختگی (در شرایط مروط) (MPa)
۱۰/۷	۹/۰	نسبت مقاومت خمی نمونه پس از سیکل تر و خشکشدن به مقاومت خمی شاهد قبل از آن (A)
۰/۸۶	۰/۸۹	نسبت مقاومت خمی نمونه پس از سیکل بخ زدن آب شدن به مقاومت خمی شاهد قبل از آن (A)
۰/۸۷	۰/۹۰	نسبت مقاومت خمی نمونه پس از فوارگیری در آب گرم به مقاومت خمی شاهد قبل از آن (A)
۰/۸۹	۰/۸۷	نسبت مقاومت خمی نمونه پس از گرمابارش (برای ورقه‌های صاف سیمان الیافی دسته A)
عدم ترک خوردگی، خرابی و تغییر شکل	عدم ترک خوردگی، خرابی و تغییر شکل	گرمابارش
عدم مشاهده قطرات	عدم مشاهده قطرات	نفوذپذیری آب

آدرس: بزرگراه شیخ فضل الله نوری، جنب فاز ۲ شهرک فرهنگیان، خیابان نارگل، خیابان مروی، خیابان حکمت، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، کد پستی: ۱۴۶۳۹۱۷۱۵۱، صندوق پستی ۸۸۲۵۵۹۴۲-۶، تلفن: ۰۳۱۴۵-۱۶۹۶، دورنگار: ۸۸۲۵۵۹۴۱

صفحه الکترونیک: www.bhrc.ac.ir

دیریست خیات منسقی و آزمایشگاهی
گردشگردانی و شهرسازی

۳ - ۰ ۰ - - ۲ ۲ ۶ ۴

نتایج آزمایش‌های موردنی روی نموده اند.
این گزارش بدون مهر در تمام صفحات فاقد اعتبار است

